



VACRI® 2410

Enduido Plástico Exterior Al Agua

VACRI 2410 es un *Enduido Plástico de alto contenido en sólidos* elaborado a base de un *filmogeno estireno-acrílico*. Este revestimiento se aplica para rellenar grietas, fisuras e imperfecciones de la superficie. **VACRI 2410** es ideal para el uso *exterior* sobre mampostería, fibrocemento, revoque, concreto, yeso, ladrillo, madera (debidamente estacionada), etc.. El fin de este Enduido Plástico es minimizar los detalles en la pintura de terminación. Es de fácil lijado, buena aplicación y adhesividad al sustrato.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies libres de grasa aceites, o material dudoso. Quitar partes sueltas o flojas. En superficies con hongos, eliminar por lavado con cloro (lavandina diluida).

Se aplica a espátula, llana o goma dura, en espesores no mayores a 1mm (milímetro) por mano. Se recomienda la aplicación de una mano diluida **VACRI 2510** Fijador al Aguarrás para aumentar la adhesión del Enduido al sustrato, y una mano al finalizar para disminuir la absorción de la pintura de terminación.

IMPORTANTE: En caso de aplicarse sobre paredes nuevas, estas deben tener 20 días de curado.

DATOS FÍSICOS

Peso por Litro	1,70 +/- 0.02
Sólidos no Volátiles en Peso	70% +/- 1%
Rendimiento Teórico	1,70 kg/m ² para 1 mm de EPS
Terminación	Mate
Diluyente	Agua (Solo si es necesario)
Tiempo de Secado a 21°C y 50% de HRA	
Entre Manos	4 hs
Para Lijado	8 a 12 hs
Para Recubrirlo	20 hs (Dependiendo del espesor aplicado)
Presentación	20, 10 y 4 Lts
Vida en Estiba	12 meses bajo techo, entre 0°C a 40°C desde fecha entrega

ACLARACIONES

A mayores o menores temperaturas se modifican proporcionalmente los tiempos arriba mencionados. Si se pasan los correspondientes tiempos, hay que refrescar la superficie antes de proceder al repintado. Considerar que puede haber alteraciones por otros factores amén de la temperatura.

Ante cualquier duda o consulta, por favor solicite asistencia técnica.

Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, ya sea a través de las fichas técnicas o de palabra, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Para calcular el rendimiento real se debe tener en cuenta la pérdida de material durante su aplicación, sobre espesores e irregularidades de la superficie.